



VP-SERVICE OY
BIONAGRO



PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi



BIONAGRO

MAATILAN PARHAAKSI



VP-Ultra Floor betoninkäsittelyaine

Puhdistaa ja suojaa betoni-, kivi-, laatta- yms. kovat pinnat. Aine kovettaa betonipinnan jopa 50% normaalia kovemaksi, tiivistää pinnan ja estää hiushalkeamien ja kosteusvaurioiden syntymistä. Kova, tiivis pinta on helppo puhdistaa ja kulumisesta johtuva pölyäminen vähenee.

Soveltuu sekä uusille, että vanhoille lattioille. Uusien pintojen käsittelyssä aine auttaa estämään mikrohalkeamia, jotka heikentävät pinnan kestävyttä ja helpottavat lian tunkeutumista betoniin.

- Riittoisa (menekki 1,5-2,5 dl/m²)
- Puhdistaa pinnat syvältä ja parantaa vanhojen lattioiden ulkonäköä
- Suojaa kovalle kulutukselle joutuvat lattiapinnat, estää halkeilemista ja säästää näin lattian korjauskuluissa
- Lattian pinta pysyy siistinä ja näyttää paremmalta, jolloin rakennuksen arvo säilyy

- **Eläinsuojien lattiat**
- **Maitohuoneet**
- **Ruokintapöydät**
- **Traktori- ja konehallit**

Uusi betoni, muovilla peitetty:

Käsitellään kun pinta kestää kävelyä, pinta peitetään muovilla heti käsittelyn jälkeen, ei saa kuivua ennen muovin levittämistä. Muovi pidetään pinnalla 10 vrk ajan. Muovin poiston jälkeen pinta käsitellään uudestaan ohuella **Ultra Floorilla**. Tunnin jälkeen lattia tulee huuhdella vedellä.

Uusi betoni, ei muovipeitettävä:

Pinta on käsiteltävä 24 tunnin sisällä valamisesta mikrohalkeamien syntymisen ehkäisemiseksi. Tunti käsittelystä lattia tulee huuhdella vedellä.

Vanha betoni:

Kaikki käsiteltävät pinnat tulee puhdistaa, ei välttämättä pesua ennen käsittelyä. Tarvittaessa huonokuntoinen pinta hiotaan ja puhdistetaan ennen käsittelyä. Tunti käsittelystä lattia tulee huuhdella vedellä.

Aikaisemmin pintakäsitelty betoni:

Jos pinta on käsitelty aikaisemmin pölyä sitovilla aineilla, mutta käsittely on kulunut pois ja pinta on alkanut pölyämään: Suihkuta **Ultra Floor** betonille ja katso, imeytyykö se betoniin. Jos imeytyy, pinta voidaan käsitellä **Ultra Floorilla** ilman hiomista.

1. Aikaisemmin pintakäsittelylle betonille tehdään koeruutu muutamalle neliometrille. Normaalisti öljy tai muu lika nousee pintaan 15 -30 minuutissa käsittelyn jälkeen ja muodostaa puuomaisen massan, joka poistetaan esim. kumilastalla ennen kun se kuivuu. Mikäli lika on päässyt kuivumaan, ruiskutetaan hieman **Ultra Flooria** joka liuottaa lian uudestaan. Tunnin jälkeen lattian on hyvä huuhdella vedellä mahdollisesta irronneesta liasta. Huuhtelun voi suorittaa myös harjapesukoneella (ei muovitetut vastavaletut pinnat).
2. Kun koeruutu on kuivunut (noin 24 tuntia), se pestään normaalisti käyttäen samoja kemikaaleja kuin yleensä. Jos pesun yhteydessä huomataan reaktioita tai pesun jälkeen lattia tuntuu liukkaalta, **Ultra Flooria** ei sovi käyttää.
3. Jos puhdistus sujuu ongelmitta, käsittely voidaan jatkaa ohjeiden mukaisesti.
4. Kaikki käsiteltävät pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta, ei välttämättä pesua ennen käsittelyä.
5. Kaikki **Ultra Floorilla** käsitellyt pinnat voidaan pestä 24 tunnin kuluttua normaalisti.

Käyttöohje:

Levitä **Ultra Floor** sumutinkannulla tms. (n. 1,5 - 2,5 d/m²). Vältä roiskeita lasi- ja peltipinnoille sekä lätköiden muodostumista. Tasoita puolikovalla leveällä harjalla tai harjapesukoneella. Huuhtelee kone hyvin levityksen jälkeen. Tunnin jälkeen lattia tulee huuhdella vedellä mahdollisesta irronneesta liasta. Huuhtelun voi suorittaa myös harjapesukoneella (ei muovitetut vastavaletut pinnat). Aine tunkeutuu betoniin 15 - 30 mm syvyyteen. Ongelmakohtat esim. ajoluiskat voidaan käsitellä jopa kolme kertaa. Näin saadaan parempi kulutuksen kesto. Useimmiten yksi käsittely riittää.

Pakkaus: T.nro:
30 l. 2300B