



VP-SERVICE OY  
BIONAGRO



PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

## Tasotiiviste 4000T

### Kierre- ja laippatiiviste

Nopea ja varma tiiviste kierteille ja laipoille. Tiiviste soveltuu hyvin monimutkaisien muottivalujen asennuksiin. Veden, polttoaineiden, öljyn, liuotainaineiden ym. kestävä. Osat ovat purettavissa käsityökaluin. Ei sisällä liuotainaineita.

Korkeaviskositeettinen aine pysyy valumatta paikoillaan. Hyvä raontäyttö vähentää jälkikiristyksen tarvetta.

Hyvä kemikaalinkesto, klooria, happea, otsonia, kuumaa koksiiunikaasua ja freonia lukuunottamatta aine kestää hyvin eri kaasuja.

1 kierros, paineenkesto n. 100 bar, 2 kierrosta, paineenkesto n. 200 bar, 3 kierrosta n. 300 bar. Pronssi-, rauta-, kupari-, messinki- ja teräspinoilla aine toimii hyvin ilman aktivaattoria, muilla pinnoilla aktivaattori parantaa aineen toimintaa.

- **Tiivistää**
- **Lukitsee**
- **Estää vuodot**
- **Täyttää huokoset**
- **Kierteet**
- **Laipat**
- **Tiivistepinnat**
- **Kartiomaiset osat**
- **Kylmälaitteet**
- **Hydrauliikka**
- **Pneumatiikka**
- **LVI-laitteet**
- **Toimii teflonpinnoilla**
- **Valumaton, helppo levittää**
- **Korvaa kierreteipin, hampun yms.**
- **Toimii jopa vanhan hampullitoksen päällä**
- **Erittäin korkea paineenkesto**
- **Hyvä raontäyttö**
- **Ei sisällä silikonia tai teflonia**
- **Liuotinaineeton, turvallinen**



# Bionagro tarvikkeet

#### TEKNISET TIEDOT:

Väri	Oranssi
Viskositeetti mPas 25 °C	30000 - 100000
Ominaispaino 25 °C	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Täyttövällys	0,50 mm
Leikkauslujuus	18-22 N/mm <sup>2</sup>
Paineenkesto	350 bar
Lämmönkesto	-55 .. +150°C
Kovettuminen	15-30 min.
Käyttölujuus	3-6 h.
Täysi lujuus	24 h.
Suurin kierre	M80
Lujuusluokka (DIN 30661)	2

**T:nro** Pakkaus  
C1224 15 x 100 g

Maatalousammattilaiselle